



Scheda tecnica

IDROPITTURA LAVABILE PER ESTERNO/INTERNO STIROLO ACRILICA-VENERE

Confezioni 2,5- 5 – 15 litri

Caratteristiche del prodotto e modo d'impiego

Pittura riempitiva di aspetto uniforme-liscio-compatto per muri interni ed esterni .Ottimo punto di bianco eccezionale copertura

Sistemi di applicazione

Applicazione Pennello, rullo e spruzzo.

Diluizione 35 - 50% in funzione dell'assorbimento del supporto.

Sistemi di applicazione

A) Su intonaci nuovi o sfarinanti:

- Pulire accuratamente il supporto, per rimuovere eventuale sporco o incoerenze, mediante spazzolatura o carteggiatura;
- Pulire il supporto per eliminare eventuale sporco e polvere;
- Applicare una mano di isolante **FISSATICO ACRILICO NARCISIO**, diluito al 400% in volume con acqua;
- Applicare due mani di Lavabile **VENERE**.

B) Su muri già verniciati :

- Pulire accuratamente del supporto, per rimuovere eventuale sporco o incoerenze, mediante spazzolatura o carteggiatura;
- Applicare due mani di Lavabile **VENERE** diluite con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso.

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine acriliche in emulsione acquosa e cariche micronizzate.

Peso specifico medio 1,40 - 1,45 Kg/l

Essiccazione 3 - 4 ore



Di Manno Edil Colore S.r.l.

Condizioni di impiego	Temperatura dell'aria:	+5 : +35 °C
	Temperatura della superficie:	+5 : +40 °C
	Temperatura del prodotto:	+10 : +30 °C
	Umidità relativa max:	85%

La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3 °C rispetto alla temperatura di condensazione. Non applicare in condizioni climatiche avverse. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo da favorire sia l'asciugamento del prodotto che la fuoriuscita dei vapori in modo che non condensino sulla superficie.

Sovrapplicazione 4 - 5 ore in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali.

Resa 13 - 18 mq/l per mano del prodotto in funzione dell'assorbimento e della ruvidità del supporto.

Conservazione In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e + 35°C.

Colore Bianco o colori cartella
Aspetto del film Opaco

Resistenza all'abrasione umida > 12000 colpi di spazzola Gradner (ASTM 2486) dopo la completa essiccazione e polimerizzazione del prodotto che avviene dopo 7-10 giorni

Altre proprietà Ottima adesione, idrorepellenza e punto di bianco .

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di DI MANNO EDIL COLORE s.r.l. assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.

DI MANNO EDIL COLORE SRL- EDILIZIA INDUSTRIALE E CIVILE
Via Madonna delle Grazie, 119-04015 Priverno (LT)
tel.fax 0773/924351-e-mail: info@gruppodimanno.it- www.gruppodimanno.it