



Scheda tecnica

Idropittura lavabile per interno-Stirolo acrilica CIRCE

Confezioni 2,5 – 5 – 15 litri

Caratteristiche del prodotto e modo d'impiego

Idropittura lavabile con buona copertura e punto di bianco per interni

Sistemi di applicazione

Applicazione Pennello, rullo e spruzzo

Diluizione 35 - 50% in funzione dell'assorbimento del supporto.

Sistemi di applicazione

A) Su intonaci nuovi:

- Pulire accuratamente il supporto, per rimuovere eventuale Sporco o incoerenze, mediante spazzolatura o carteggiatura;
- Pulire il supporto per eliminare eventuale sporco e polvere;
- Applicare una mano di isolante **FISSATIVO VINILICO CALIPSO**, diluito 1 a 6 con acqua;
- Applicare due mani di **Lavabile CIRCE**

B) Su muri già verniciati :

- Pulire accuratamente del supporto, per rimuovere eventuale sporco o incoerenze, mediante spazzolatura o carteggiatura;
- Applicare due mani di **Lavabile CIRCE** diluite con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

C) In caso di supporti sfarinanti:

- Pulire accuratamente il supporto, per rimuovere eventuale sporco o incoerenze, mediante spazzolatura o carteggiatura;
- Applicare una mano di **FISSATIVO ACRILICO NARCISIO** diluita al 500% in volume con acqua;
- Applicare due mani di **LAVABILE CIRCE** diluite con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso.



Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa e cariche micronizzate.		
Peso specifico medio	1,5 - 1,6 Kg/l		
Essiccazione	3 - 4 ore		
Condizioni di impiego	Temperatura dell'aria:	+5 : +35 °C	
	Temperatura della superficie:	+5 : +40 °C	
	Temperatura del prodotto:	+10 : +30 °C	
	Umidità relativa max:	85%	

La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3 °C rispetto alla temperatura di condensazione. Non applicare in condizioni climatiche avverse. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo da favorire sia l'asciugamento del prodotto che la fuoriuscita dei vapori in modo che non condensino sulla superficie.

Sovrapplicazione	4 - 5 ore in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali.		
Resa	10 - 14 mq/l per mano del prodotto in funzione dell'assorbimento e della ruvidità del supporto.		
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e + 35°C.		
Aspetto del film	Opaco		
Altre proprietà	Ottima adesione, idrorepellenza e buona traspirabilità.		

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di DI MANNO EDIL COLORE s.r.l. assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.