



Scheda tecnica

CRILAFIX

Caratteristiche del prodotto e modo d'impiego

Isolante all'acqua solvent free ad alta penetrazione per ridurre e uniformare l'assorbimento e il consolidamento di muri nuovi per interni ed esterni.

Sistemi di applicazione

Applicazione	Pennello.
Diluizione	50 - 60% in volume con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.

Sistemi di applicazione

Attendere almeno un mese per la completa stagionatura del supporto.

Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini. Rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno di un mese.

Spazzolare accuratamente e pulire (o idropulire) per eliminare le parti in coese e le pitture sfarinanti dalle superfici da tinteggiare.

Applicare una mano a pennello di **CRILAFIX** diluito dal 50 al 60% in volume d'acqua.

Finire con idropitture per interno o esterno.

Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.
-------------------------------	------------------------------

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di micropolimeri acrilici in emulsione acquosa.
Peso specifico medio	1,00 - 1,05 Kg/l
Essiccazione	Asciutto 2 - 3 ore.
Sovrapplicazione	Minimo 5 ore in funzione dell'assorbimento del supporto.
Resa	10 - 12 mq/l per mano del prodotto, non diluito, in funzione dell'assorbimento del supporto.
Numero strati	1 - 2 strati bagnato su bagnato.



Di Manno Edil Colore S.r.l.

Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e + 35°C.
Proprietà	Formulato con polimeri dotati di particelle finissime, è dotato di un elevato potere penetrante in grado di consolidare superfici murali particolarmente sfarinanti e già verniciate con vari strati residui di vecchie pitture.
Applicazione	+8 : +30 °C
Colore	Incolore
Confezioni	1 – 5 - 15 litri-

Attenzione: Non applicare in condizioni climatiche avverse

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di DI MANNO EDIL COLORE s.r.l. assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.

DI MANNO EDIL COLORE SRL- EDILIZIA INDUSTRIALE E CIVILE
Via Madonna delle Grazie, 119
04015 Priverno (LT)-ITALIA
tel.fax 0773/924351
info@gruppodimanno.it